TULSA

MDO SIN BACKER

TABLERO PARA CONCRETO

Tablero fenólico para cimbra de concreto, con cara de papel MDO impregnado con resina, beige, de 367 g/m², y contracara sin papel. Cantos sellados de fábrica.



USOS / APLICACIÓN

Cimbra de concreto con acabado posterior: pintado, estucado, etc.

TIPO DE MATERIAL

Tablero fenólico MDO para concreto, sin backer (contracara sin papel).

COMPOSICIÓN / MATERIA PRIMA

Contrachapado de pino radiata.

ACABADO DE CARAS

Cara MDO beige de 367 g/m²; contracara natural sin papel.

INDUSTRIA

Construcción.

FORMATO	1.22 × 2.44 m
ESPESORES	15 mm y 18 mm
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Alta resistencia superficial; resellar los cantos cortados.
REUTILIZACIÓN	Depende del manejo, almacenamiento, mantenimiento, cuidado del material y uso adecuado de desmoldante.

RECOMENDACIONES DE MADERAS GUADIANA

- Almacenar a la sombra, en lugar seco, apilado y resguardado de sol y lluvia.
- Sellar los cantos cortados con selladores base aceite, poliuretano, acrílico o epóxico.
- Usar desmoldante químicamente reactivo antes de cada colado.
- Limpiar con espátulas de fibra, sintéticas o de madera; nunca herramientas metálicas.

Reutilizable por la cara MDO

Cantos sellados de fábrica

Resistente a abrasión e impacto

Para concreto con acabado posterior

Maderas Guadiana

Con Maderas Guadiana: **Empaca, Crea y Construye.**